

EPOXY D-1601 PRIMER

EPOXY D-1601 PRIMER는 에폭시 수지와 폴리아마이드 수지를 주성분으로 한 2액형 투명 프라이마로 부착성, 침투성, 내마모성이 우수할 뿐만 아니라 내수성, 내약품성도 우수하여 콘크리트 바닥용 하도 투명 도료입니다.

용도

콘크리트 소지에 사용되는 에폭시 상온경화형 하도용 도료

특징

1. 콘크리트 표면의 침투용 도료로서 침투성이 우수합니다.
2. 내충격성이 우수한 하도용 도료입니다.

일반적 성질

물성	내용
색상	투명
광택(60°)	유광
부피고형분(%)	30
도료형태	2액형
혼합비율(주:경)	1:1(부피비)
추천건조도막두께(μm)	50
건조시간(20℃)	지속 1.5시간 고화 12시간 완전 3일
재도장간격(20℃)	최소 12시간 최대 72시간
가사시간(20℃)	4시간

※ 건조시간은 온도, 습도 및 환기 조건에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.

사용시 주의사항

1. 소지표면의 먼지, 시멘트 가루, 유분, 기타 오염물질을 완전히 제거하고 건조된 상태에서 도장하십시오.
2. 지정 신나를 적당량(10% 이내) 희석하여 가사시간 내에 사용하십시오.
3. 도장 후 소지의 흡수가 심한 부분은 1~2회 추가 도장을 해 주십시오.
4. 신축 콘크리트 면일 경우 최소 4주 이상 양생되어야 하며 함수율은 8%이어야 합니다.
5. 인화성 물질이므로 화기에 주의하십시오.
6. 작업 시 환기를 충분히 시켜 주어야 합니다.
7. 2액형 도료이므로 사용한 기구는 굳기 전에 사용 신나로 씻어 보관하십시오.

사용신나

EPOXY Thinner

도장방법

에어 스프레이, 롤러, 붓

저장

제조일로부터 12개월

포장단위

16L (주제, 경화제 혼합 시)